

黑色封闭剂 PB-953

特点:

1、PB-953 黑色封闭剂配合黑色钝化剂TCP975可以获得深黑均匀的外观，大大提高镀层的盐雾喷蚀耐蚀性能。可以达到 72 小时以上，不出现白色腐蚀斑。

一、操作条件

PB-953	100ml/L	50-150ml/L
温度	40℃	25-50℃
PH值	4.5	4.0-5.0
时间	5秒	3-8秒

二、建浴

- 1、用水将槽体注入二分之一
- 2、加入所需量的PB953并将其搅拌均匀。
- 3、用稀释后的片碱溶液调整PH值，调整时镀液必须搅拌均匀,调整镀液温度至合理范围内。将溶液调整至工作体积。

三、溶液维护

- 1、生产操作过程中注意封闭剂的温度和PH值
- 2、严禁带入杂质到镀槽内。
- 3、消耗补充：PB-953 6000-12000dm²/L